

DOM 2K-PU двухкомпонентный полиуретановый клей для паркета

Применение: Клей применяется для приклеивания различных видов паркета, в том числе штучного и мозаичного из экзотических пород древесины (мербау, кемпас, тик, ипе, бамбук и другие), а также, любых напольных покрытий на основе дерева, рулонных резиновых покрытий, искусственной травы, ПВХ и резиновой плитки, любого линолеума, текстильных покрытий, нетканых материаловна бетонные и любые деревянные основания (фанера, ДВП, ДСП, OSB).

Расход: 800–1300 г/м2 по деревянному основанию; 1000–1400 г/м2 по бетонному основанию. Упаковка: компонент А: ведро 5,4 кг; компонент В: бутылка 0,6 кг. Срок хранения: 9 месяцев в герметичной упаковке при температуре от +15 до +25 °С. Очиститель: ацетон. Меры предосторожности: компонент А клея не представляет угрозы для окружающей среды и здоровья человека. При работе со смесью компонентов клея (А+В) следует соблюдать осторожность: беречь глаза и кожу - использовать защитные средства для рук и глаз. При попадании на кожу или в глаза обильно промыть водой. Смесь компонентов клея не выливать в канализацию. Отвержденные отходы утилизируются как обычный строительный мусор.

Способ нанесения: металлическим зубчатым шпателем.

Подготовка поверхности основания к склеиванию:

- Поверхность должна быть сухой, чистой и однородной.
- Очистить поверхность от пыли, грязи, остатков краски, масляных загрязнений и отслаивающихся частиц.
- Для улучшения адгезии с основанием рекомендуем использовать полиуретановый грунт-праймер

Нанесение:

- Вылить в банку с компонентом "А" содержимое бутылки с компонентом "В". Нарушение дозировки компонентов $A \ \kappa \ B \ (8 \ \kappa \ 1)$ может привести к некачественной работе клея.
- Тщательно перемешать клей. Перемешивание рекомендуем вести с помощью дрели со спиралевидной насадкой (минимум 1,5 минуты). Убедиться что масса однородна по цвету.
- Нанести клей на основание и разровнять зубчатым шпателем, равномерно распределив его по поверхности.
- Уложить на невысохший клей паркетные элементы или иное напольное покрытие. Рекомендуем наносить только такое количество клея, на которое покрытие может быть уложено в течение 120 минут.
- При укладке резиновых, текстильных, нетканых, ПВХ и иных покрытий склеивание можно выполнять односторонним нанесением клея на основание с последующей притиркой или прикаткой через 2-3 часа после приклеивания.

Технические характеристики:

Время жизни в массе при $+20~^{\circ}\text{C}~-60$ минут.

Рекомендуемая рабочая температура нанесения клея - от +15 до +30 °C

Относительная влажность основания - дерево: 8-12%; бетон: 2,5%

Прочность при сдвиге (дуб-дуб) по ISO 17178 - 10 МПа (норма 3,0 Н/мм2)

Морозостойкость - до -30 °C



УПАКОВКА (4.8+0.6) кг.

Москва, ул. Панфёрова, д.12 (офис) +7 495 221 21 76, + 7 985 570 26 53 Электролитный пр., д.3, корп.2 (склад) +7 499 317 70 72, +7 901 553 60 20