



## ОПИСАНИЕ

Однокомпонентное связующее средство, служащее для приготовления шпатлёвки для деревянных полов. Высокая пластичность и сцепление с поверхностью делают продукт пригодным даже в случае больших трещин.

10 л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ 20 ° C ( ориентировочные значения, не составляющие спецификацию продукта)	
Полное высыхание (минуты)	30
Последующее нанесение отделочных материалов (минуты)	30
Способ нанесения	Американский шпатель
Средний расход на слой (г/м <sup>2</sup> )	100/150
Адгезия (сцепление)	100%
Срок годности и хранения (в заводской закрытой упаковке в прохладном, сухом месте) (месяцы)	12
При необходимости разбавлять с помощью	DILUENTE EXTRA
Для очистки инструментов использовать	SOLVENTE LAVAGGIO
Упаковка (л)	10

## НАНЕСЕНИЕ

Отшлифуйте паркет крупно и среднезернистым абразивом, затем пропылесосьте. Приготовьте шпатлёвку, смешав LEGA STUCCO с древесной пылью, оставшейся после шлифовки. Для нанесения массы на поверхность используйте американский шпатель. При заделывании крупных щелей мы рекомендуем наносить как можно большее количество шпатлёвки. Спустя приблизительно 30 минут пол можно отшлифовать абразивом с зерном 60/80. Использование абразива с более мелким зерном затруднит процесс удаления излишней шпатлёвки, а также слишком быстро засорит шлифовальную бумагу.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Продукт не подчиняется ограничениям, указанным в Директиве ЕС 2004/42.

Меры предосторожности. Храните продукт в плотно закрытой таре, в вертикальном положении, в прохладном месте, вдали от источников тепла. Данный продукт классифицирован и кодирован в соответствии с директивами/правилами ЕС, касающихся опасных веществ. Информация для пользователя приводится в соответствующей спецификации безопасности. Пустые и содержащие незначительные остатки продукта контейнеры, должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами. VerMeister SpA гарантирует, что информация, приведенная в данном листе, основана на лучших технических и научных знаниях, а также опыте компании; однако компания не может нести ответственности за результаты, полученные при применении продуктов, так как условия их использования находятся вне контроля компании. Мы рекомендуем всегда проверять насколько подходит продукт для использования в каждом конкретном случае. Этот технический лист отменяет и заменяет все предыдущие редакции инструкций.